



**Sztrádateszt Minőségvizsgáló Kft  
Vizsgáló Laboratórium**

8000 Székesfehérvár, Újkuti u. 6  
Tel.: 22/313-062 Fax: 22/311-039



A Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1187/2006 számon akkreditált vizsgáló laboratórium  
Az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerben 01-T634/2006-289 számon tanúsított laboratórium

Jegyzőkönyv száma: 467/2008

Ez a jegyzőkönyv 2 számozott lapot tartalmaz.

1/2 lap

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Kőanyag-halmazok vizsgálata

### Ezen jegyzőkönyv a következő vizsgálatokat tartalmazza:

Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása (Los Angeles)  
A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval)  
Magnézium-szulfátos eljárás

### Vizsgáló laboratórium

Neve: Sztrádateszt Minőségvizsgáló Kft Vizsgáló Laboratórium  
Címe: 8000 Székesfehérvár, Újkuti u. 6  
Telefon: 22/313-062 Fax: 22/311-039

### Megrendelő

Neve: KŐ-KER Csákvár Kft.  
Címe: 8083 Csákvár, Külterület 0188/2

### A mintavételi adatai

Naplószám: 642  
A minta jele: 10/14  
Szarmazási hely: Mány kőbánya  
Mintavétel helye: Mány kőbánya  
Termék megnevezése: 0/20  
Mintavétel dátuma: 2008.10.28  
Beérkezés dátuma: 2008.10.28  
A mintát vette: Megrendelő által vett minta  
A mintavétel módja: depóniából  
Mintavételi eljárás: MSZ EN 932-1:1998

**Megjegyzés:** A vizsgálatokat a 0/20 mintából kialakított 10/14 szemnagyságú frakción végeztük el.

**A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (jóváhagyó):**

.....  
Tóth Zoltán

**A vizsgálati jegyzőkönyv kiadva:** 2008.11.11

**A kinyomtatás dátuma:** 2008.11.11

**Kiadásért felelős:**

**Sztrádateszt**  
Minőségvizsgáló Kft.  
8000 Székesfehérvár, Újkuti u. 6.

.....  
Kerti Tamás

vizsgáló laboratórium vezető

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében szabad másolni. A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium irattárában kerül elhelyezésre. A mérési adatok a laboratóriumban megtalálhatók. A jegyzőkönyvvel kapcsolatos reklamációkat a kézhezvételtől számított 15 napon belül tudjuk elfogadni.

Jegyzőkönyv száma: 467/2008

Ez a jegyzőkönyv 2 számozott lapot tartalmaz.

2/2 lap

### Vizsgálati eredmények

#### Los Angeles-vizsgálat ( MSZ EN 1097-2:2000 )

Vizsgált frakció: 10/14

Los Angeles-együttható LA : 36

#### Mikro-Deval-vizsgálat ( MSZ EN 1097-1:1998 )

Vizsgált frakció: 10/14

Nedves vizsgálat

mikro-Deval aprózódás M<sub>DE</sub>: 21,0 ( Egyedi értékek: 21,5 20,3 )


#### Magnézium-szulfátos vizsgálat

Vizsgált frakció: 10/14

Magnézium-szulfátos aprózódás értéke MS: 3 % ( terjedelem: 0,1 )

A vizsgálat dátuma: 2008.10.30.-2008.11.11.

A vizsgálatot végezte:

  
Hegyi Lászlóné, Tóth Zoltán

#### A vizsgálathoz használt eszközök:

Mérleg:	Típus: 3804MP	Gysz.: 3001032	Mikro-Deval gép:	Típus: D-0524	Gysz.: 1041845
Szitarázó:	Típus: UWL 400	Gysz.: 15007			
Szárítószekrény:	Típus: LP321/11	Gysz.: 6101/81			
Los Angeles gép:	Típus: LA	Gysz.: 1027			

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében szabad másolni. A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium irattárában kerül elhelyezésre. A mérési adatok a laboratóriumban megtalálhatók. A jegyzőkönyvvel kapcsolatos reklamációkat a kézhezvételtől számított 15 napon belül tudjuk elfogadni.